



Lorraine Plast Recycling  
 Ancienne Brasserie - BP 26  
 54330 VEZELISE (France)  
 Tel : +33 (0)3 83 26 23 49  
 Fax: +33 (0)3 83 26 27 90  
 lpr54@lpr-pet.fr

## Fiche de spécifications PET ECOLOR 0,80 POST CONDENSÉ CLEAR



PROPRIÉTÉS	VALEURS	UNITÉS
Humidité	<0,2	%
IV mesuré par MFI	0,75 +/- 0,03	dl/g
Acetaldehyde	<1	ppm
Densité à chaud	1,253	g/cm <sup>3</sup>
Densité apparente du granulé	0,81	g/cm <sup>3</sup>
Filtration	35	µm
Couleur	Transparent après injection	
Colorimétrie	L*>70	a*<0 b*<2
Etat	Post-Condensé	
Usage	Bouteilles, Films, Fils, Fibres	

Conditionnement et transport: Camion citerne ou big-bags

Stockage: Stocker à l'abrit de l'humidité

Lieu de production: Vézelize France

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les renseignements contenus dans cette notice sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date d'émission de la notice. Ces renseignements sont donnés de bonne foi et ne constituent pas une garantie de notre part. Ils n'ont qu'une valeur indicative, sauf pour les spécifications. Ils ne doivent, en aucun cas, se substituer aux essais préliminaires que l'utilisateur doit effectuer pour vérifier, dans chaque cas, l'adéquation du produit à l'usage auquel il est destiné. Nos services sont à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire et vous remettre notre documentation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au produit.

